

Technische Daten – Technical Data

Maschenweite mm Mesh size mm	Drahtdurchmesser mm Wire diameter mm	Offene Siebfläche %	Gewebenummer Mesh count per inch	Gewebenummer per cm ²	Anzahl maschen Amount of pores per inch	Flächengewicht kg/m ² Area weight kg/m ²	Gewebedicke mm Thickness mm	Webart Weave
0,025	0,025	25	508	40000	258064	0,16	0,056	2/2
0,033	0,030	27	403	25195	162550	0,18	0,067	2/2
0,036	0,030	30	385	22957	148108	0,17	0,067	2/2
0,042	0,036	29	326	16437	106042	0,21	0,081	2/2
0,050	0,030	39	318	15625	100806	0,14	0,067	1/1
0,058	0,035	39	273	11562	74594	0,17	0,078	1/1
0,063	0,040	37	247	9426	60813	0,20	0,090	1/1
0,067	0,060	28	200	6200	40000	0,36	0,134	2/2
0,074	0,053	34	200	6200	40000	0,28	0,119	1/1
0,087	0,040	47	200	6200	40000	0,16	0,090	1/1
0,090	0,056	38	174	4691	30266	0,28	0,125	1/1
0,100	0,063	38	156	3764	24282	0,31	0,141	1/1
0,125	0,080	37	124	2380	15352	0,40	0,179	1/1
0,160	0,100	38	98	1479	9544	0,49	0,224	1/1
0,200	0,125	38	78	947	6108	0,62	0,280	1/1

Bei den Angaben handelt es sich um geläufige Spezifikationen. Auf Anfrage sind abweichende Gewebekonstruktionen möglich.
The shown data are common specifications. Differing wiremesh constructions are possible on demand.

* 1/1 = Leinenbindung / plain weave
2/2 = Köperbindung / twilled weave

Stand: 19.09.2016

Technische Daten – Technical Data

Maschenweite mm Mesh size mm	Drahtdurchmesser mm Wire diameter mm	Offene Siebfläche %	Gewebenummer Mesh count per inch	Gewebenummer per cm ²	Anzahl Maschen Amount of pores per inch	Flächengewicht kg/m ² Area weight kg/m ²	Gewebedicke mm Thickness mm	Webart Weave
0,200	0,150	33	73	816	5267	0,82	0,336	1/1
0,250	0,160	37	62	595	3838	0,80	0,358	1/1
0,315	0,200	37	49	377	2433	1,00	0,448	1/1
0,380	0,200	43	44	297	1918	0,88	0,448	1/1
0,400	0,250	38	39	237	1527	1,23	0,560	1/1
0,500	0,200	51	36	204	1317	0,73	0,448	1/1
0,500	0,320	37	31	149	959	1,60	0,717	1/1
0,610	0,260	49	29	132	852	1,00	0,582	1/1
0,630	0,400	37	25	94	608	1,99	0,896	1/1
0,800	0,320	51	23	80	514	1,17	0,717	1/1
0,800	0,500	38	20	59	382	2,47	1,120	1/1
0,950	0,300	58	20	64	413	0,92	0,672	1/1
1,000	0,300	59	20	59	382	0,89	0,672	1/1
1,000	0,500	44	17	44	287	2,14	1,120	1/1
1,000	0,630	38	16	38	243	3,12	1,411	1/1

Bei den Angaben handelt es sich um geläufige Spezifikationen. Auf Anfrage sind abweichende Gewebekonstruktionen möglich.
The shown data are common specifications. Differing wiremesh constructions are possible on demand.

* 1/1 = Leinenbindung / plain weave
2/2 = Köperbindung / twilled weave

Stand: 19.09.2016

Technische Daten – Technical Data

Maschenweite mm Mesh size mm	Drahtdurchmesser mm Wire diameter mm	Offene Siebfläche %	Gewebenummer Mesh count per inch	Gewebenummer per cm ²	Anzahl Maschen Amount of pores per inch	Flächengewicht kg/m ² Area weight kg/m ²	Gewebedicke mm Thickness mm	Webart Weave
1,200	1,600	18	9	13	82	11,73	3,584	1/1
1,250	0,400	57	15	37	237	1,24	0,896	1/1
1,250	0,800	37	12	24	154	4,00	1,792	1/1
1,500	0,500	56	13	25	161	1,60	1,120	1/1
2,000	0,560	61	10	15	98	1,57	1,254	1/1
2,000	0,900	48	9	12	77	3,58	2,016	1/1
2,500	0,500	69	8	11	72	1,07	1,120	1/1
2,480	0,700	61	8	10	64	1,98	1,568	1/1
3,000	1,000	56	6	6	40	3,21	2,240	1/1
4,200	1,400	56	5	3	21	4,49	3,136	1/1
4,750	1,600	56	4	2	16	5,17	3,584	1/1
5,000	1,000	69	4	3	18	2,14	2,240	1/1
6,000	1,000	73	4	2	13	1,83	2,240	1/1
8,000	1,600	69	3	1	7	3,42	3,584	1/1
10,000	1,600	74	2	1	5	2,83	3,584	1/1

Bei den Angaben handelt es sich um geläufige Spezifikationen. Auf Anfrage sind abweichende Gewebekonstruktionen möglich.
The shown data are common specifications. Differing wiremesh constructions are possible on demand.

* 1/1 = Leinenbindung / plain weave
2/2 = Körperbindung / twilled weave

Stand: 19.09.2016